

PRODUZIONE del minerale di piombo, argento e zinco	VALORE	QUANTITÀ trattata in Paese	PRODOTTO OTTENUTO		ESPORTAZIONE		NUMERO degli operai impiegati	IMPORTAZIONE in oggetti di piombo e zinco		OSSERVAZIONI
			Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore	
			Tonnellate	Lire	Tonnellate	Lire		Tonnellate	Lire	
Galena 33,122	10,536,600	12,883	Piombo e litargirio 5,565	3,390,000	17,046	6,818,400	9,623	3,724	2,479,295	La galena trattata in Sardegna è quella povera cioè di ricchezza minore del 45 per cento. — Si trattano 7000 tonnellate circa alla fonderia di Per- tusola alla Spezia e 10,293 tonnellate nelle 3 fonde- rie di Sardegna ed in quella del Bottino a Ser- ravezza. La galena espor- tata è quella ricca di tenore maggiore del 45 per cento e passa in Fran- cia ed in Inghilterra.
Calamina cruda 32,700 torrefatta 46,960			Argento 3,500 ch.	700,000						
TOTALE. 79,760	3,872,000	—	—	—	79,760	3,872,000				

NB. Nel 1873, la produzione della galena è considerevolmente aumentata, mentre la produzione della calamina restò stazionaria. Le miniere di calamina si stanno sistemando per modo che se ne potrà svolgere la coltivazione in maggiori proporzioni nell'anno corrente e nel prossimo 1875. L'esportazione della galena nel 1873 fu di tonnellate 21,415. Sebbene dai prospetti doganali l'esportazione di calamina non risultò che di tonnellate 60,443, tuttavia riteniamo che l'esportazione reale sia stata eguale alla produzione, non trattandosi la calamina in Italia.