

20. Prunier épineux (*Prunus insititia*).

Bois fort dur, d'un tissu serré, compacte, d'un jaune roussâtre, veiné de rouge ; il prend très-bien le poli, mais atteint rarement des dimensions suffisantes pour pouvoir être employé en industrie.

21. Aubépine monogrine — épine blanche (*Mespilus oxyacantha*).

Arbuste servant à faire les haies.

22. Néflier commun.

Arbuste ne servant qu'à la confection de cannes ou de manches de fouets rustiques.

23. Cerisier-mérisier (*Cerasus avium*).

Bois dur, compacte et pourtant assez léger, susceptible de prendre un beau poli; ce qui le rend surtout précieux pour les tourneurs, les tabletiers, les ébénistes, c'est qu'il prend une superbe couleur rouge, qui se fonce de plus en plus.

24. Nerprun Bourdaine (*Rhamnus frangula*).

Arbuste servant de bois de chauffage, exploité en taillis. Il sert à la fabrication de la poudre à canon.

25. Cornouiller mâle (*Cornus mas*).

Arbuste servant à la vannerie et recherché pour la confection de cannes et de manches de lignes pour les pêcheurs.

26. Sureau commun à grappes (*Sambucus racemosa*).

Bois pesant et fort, qui prend un très-beau poli ; aussi les tourneurs le recherchent-ils pour en faire des tabatières et autres petits ustensiles ; les facteurs d'instruments à vent en fabriquent des flûtes et des flageolets de pacotille ; il est aussi employé par les ébénistes.

27. Sarothamne commun (genet à balais) (*Sarothamus vulgaris*).

Sert comme litière, surtout les jeune pousses ; on l'utilise aussi pour chauffer le four à cuire le pain et pour la confection de balais.

28. Houx commun (*Hilix aquifolium*).

Le houx ne peut être compté comme arbre des forêts ; mais il est excellent pour faire des haies impénétrables ; son bois est souple, liant, compacte, serré, très-dur, de couleur brune plus ou moins foncée quand il est vieux. On