

28. — DEWIT (Gustave) et Cie, Société pour la fabrication des produits phosphatés, azotés et de ses dérivés, à Vilvorde, lez-Bruxelles.

ENGRAIS. — I. — PHOSPHATES DE CHAUX.

A. — *Phosphate de chaux d'os*, pour l'agriculture et pour la fabrication du phosphore.

Analyse moyenne de plus de cent analyses faites sur autant de cargaisons de phosphate, par les célèbres professeurs MM. Way et Evans, de Londres :

Analyse.	
Phosphate de chaux	59.12
Matières (*) organiques	15.36
Sable, etc.	1.61
Carbonate de chaux.	5.16
Eau et pertes	14.44
Sulfate de chaux, oxyde de fer, alumine, etc.	4.31
	400 »
(*) Contenant en azote.	2.07
Soit en ammoniacque	2.51

La production de l'usine, laquelle est de 8 à 9 millions de kilog., sera augmentée de 25 p. c. au commencement de 1872. — Prix : 45 fr. les 100 kilog., franco sous voile à Anvers.

B. — *Même phosphate de chaux*, réduit en poudre et appelé vulgairement *poudre d'os*.

Même analyse, etc.

Prix : 16 fr. les 100 kilog., franco sous voile à Anvers.

C. — *Phosphate de chaux d'os précipité*, pour l'agriculture.

Analyse.	
Phosphate et muriate de chaux, etc.	75.60
Sable, etc.	1.53
Carbonate de chaux	6.25
Oxyde de fer, alumine, etc.	4.62
Eau et perte	12. »
	400 »

Prix : 45 fr. les 100 kilog., franco sous voile à Anvers.