

Chemische Analysen ober-schleifischer Kohlen.

Namen der Steinkohlen-Gruben	Specificches Gewicht	Wasserverlust bei 100 Grad Celsius per Centner	Aufnahme von Feuchtigkeit per Centner	Bestandtheile der bei 100 Grad Celsius getrockneten Steinkohlen						Schädlicher Schwefel	Verfügbarer Wasserstoff	Wärme-Einheiten	Praktischer Brennwerth	Dampf aus Wasser von 100 Grad Celsius für 1 Pfund Steinkohlen in Pfunden	Ausbeute an Coke per Centner	
				Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Schwefel	Sauerstoff	Asche							
				per Centner												
Königin Louise:																
Pochhammer- flöz	Ober- bank	1292	1916	2438	83.701	5.663	0.978	0.760	4.920	3.978	0.570	5.048	7709.9	5139.9	8.031	73.982
		Unter- bank	1261	2438	3080	86.020	6.003	1.101	0.274	4.410	2.192	0.228	5.452	7985.3	5323.5	8.318
König:																
Sattelflöz, Bahn- schacht . . .		1289	3524	3524	83.417	5.318	1.056	0.553	7.221	2.435	0.400	4.416	7539.8	5026.6	7.854	68.941
Gerhardflöz, Hed- wigschacht . .		1292	4834	4043	83.970	5.400	0.651	0.932	6.020	3.027	0.887	4.648	7037.3	5091.6	7.954	71.041
Caroline:																
(combin. Hohenlohe) Glücksflöz . .		1293	5161	4146	83.078	5.004	0.527	0.165	9.676	1.550	0.099	3.795	7368.1	4912.1	7.675	70.705

Mineralische Kohlen.